

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Glas			Bemerkungen
			Bleiglas (Brenntemperatur max. 540°C)	Beschichtetes Glas		
weiß	GPP 1002 D	8%	•	•		
platin (hell)	GP 5113	11%	•	•	spülmaschinenbeständig, sehr gute Resistenzeigenschaften auch auf heiß- und kaltvergüteten Gläsern	<i>neu!</i>
platin (hell)	GP 5150	11%	•		helle Rückseite, auch auf vorgebrannten Flussunterlagen einsetzbar	<i>neu!</i>
platin (hell)	GPP 1000 D	10%	•		geeignet für niedrige Brenntemperaturen (480-520°C)	
platin (hell)	GP 5152	6%	•			<i>neu!</i>
platin	GPP 4007	8%	•	•	sehr verträglich auf vielen Glaszusammensetzungen	