

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	ASTM-beständig	mikrowellenbeständig	Sanitärkeramik	Bemerkungen*
gelb	SG 23/204	38%				Brennbereich 1180-1230°C
gelb	SG 21/204/209	38%				Brennbereich 1180-1230°C
gelb	PG 5818 S	38%				Brennbereich 1200-1250°C <i>neu!</i>
gelb	SG 24/204	32%				Brennbereich 1180-1230°C
gelb	SG 41/UV	32%				UV-härtend, Brennbereich 1180-1230°C
gelb	PG 5823	32%				Brennbereich 1200-1250°C <i>neu!</i>
gelb	SG 26/204/209	26%				Brennbereich 1180-1230°C
gelb	PG 5822	26%				Brennbereich 1200-1250°C <i>neu!</i>

* Hochfeueredelmetallpasten müssen vor Gebrauch aufgerührt werden